

Description du produit :

ADERIS® 8130-1108 est un adhésif structural méthacrylate bi-composant polymérisant à température ambiante présentant d'excellentes performances au cisaillement, au pelage et de résistance à l'impact sur une large plage de température, avec un retrait modéré.
ADERIS® 8130-1108 est un adhésif à prise lente.
ADERIS® 8130-1108 possède une excellente résistance aux conditions climatiques sévères ainsi qu'aux produits chimiques.
ADERIS® 8130-1108 est adapté pour le collage de nombreux matériaux tels que Thermoplastiques, aluminium, acier, inox, aciers peints, verre et composites (FRP, GRP, gelcoats).

Caractéristiques des composants :

Composant A (Résine 8130)

Densité* @21°C	0,99 - 1,01
Aspect	Pâte grise - violacée
Viscosité @21°C, Brookfield RVT, T-E @10rpm, mPa.s	100 000 - 200 000
Viscosité* @21°C cône-plan CP50-1 @ 10s ⁻¹ , mPa.s	n.d**

Composant B (Durcisseur 1108)

Densité* @21°C	1,44 - 1,48
Aspect	Pâte bleue
Viscosité @21°C, Brookfield RVT, T-C @10rpm, mPa.s	70 000 - 120 000
Viscosité* @21°C cône-plan CP50-1 @ 10s ⁻¹ , mPa.s	20 000 - 50 000

Caractéristiques du mélange :

Rapport de mélange en volume (composant A : composant B)	10 : 1
Rapport de mélange en poids (composant A : composant B)	env. 6,8 : 1
Couleur du mélange	Bleu
Temps de d'utilisation du mélange @ 21°C, min	30 - 40
Temps de manipulation du collage* (ISO 4587) (25% des performances maximales) @ 21°C, min	50 - 60
Température d'application, °C	+5 à +30
Jeu minimum / maximum*, mm	5 / 0.2

Propriétés de l'adhésif durci :

Couleur* (1 mm d'épaisseur)	Bleu - vert
Résistance au cisaillement par traction (ISO 4587) @ 21 °C (@ 300 microns), MPa :	
Aluminium abrasé 2024T3	17 – 21
Acier inoxydable abrasé	17 – 20
Composite polyester	10 - 14
Résistance au cisaillement par traction (ISO 13445) @ 21°C (@ 300 microns), MPa :	
Polycarbonate	8 – 12
PMMA	13 – 17
PVC	14 – 17
ABS	6 – 10
Résistance au pelage en T* (ISO 11339) sur aluminium abrasé 2024T3 @ 21°C (@ 300 microns), N/mm	> 5
Résistance en traction* @ 21°C (ISO 527), MPa	n.d**
Allongement à la rupture* @ 21°C (ISO 527), %	n.d**
Module E* DMA @ 1Hz, @ 21°C, MPa	n.d**
Température d'utilisation, °C	-30 à +120

* Les données sont des valeurs types et ne doivent pas être considérées comme des spécifications

** n.d. : non déterminé à ce jour

Préparation de surface :	Pour obtenir des performances de collage optimales, les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de toutes contaminations telles que des peintures, graisses, poussières, films d'oxyde, plastifiants, décapants, agent de démoulage ou tout autre contaminant de surface. L'importance de la préparation de surface est directement liée au niveau de performances et de résistance à l'environnement désiré par l'applicateur. Les méthodes de préparation de surface suivantes sont suggérées pour des matériaux classiques. Pour les métaux et les pastiques : 1 - Abraser ou sabler en utilisant des granulométries fines (grain de 120 par exemple). 2 - Nettoyer avec un chiffon propre imbibé d'alcool isopropylique. Pour le verre : 1 - Nettoyer avec un chiffon propre imbibé d'alcool isopropylique.
Conditions d'utilisation :	ADERIS® 8130-1108 doit être idéalement utilisé entre 18 et 23°C (produit et environnement de travail) pour garantir une qualité de mélange et de performances des collages optimales. La polymérisation commence immédiatement après un mélange correct de la résine composant A) et du durcisseur (composant B). Une température de dépose inférieure à 15 °C ralentit le durcissement et augmente la viscosité de l'adhésif. Au-dessus de 25 °C, le durcissement est accéléré et la viscosité de l'adhésif est plus faible, la température d'utilisation maximale acceptable étant de 30°C. Les performances maximales sont atteintes après 12 à 24 heures suivant la température et l'épaisseur du joint de colle appliquée. Les surfaces à coller doivent être maintenues en contact pendant toute la période de durcissement. Le joint de colle ne doit jamais être sollicité durant toute sa phase de durcissement. Afin d'obtenir des performances de collage optimales, il est recommandé d'utiliser le système de cartouche de 490 ml avec un mélangeur statique à 24 éléments et son pistolet applicateur pneumatique pour doser et distribuer correctement l'adhésif : 1 - Charger la cartouche dans le pistolet applicateur et retirer les capuchons. 2 - Mettre à niveau les pistons en expulsant une faible quantité d'adhésif afin d'assurer que les deux côtés sont au même niveau. 3 - Raccorder le mélangeur et purger en extrudant un cordon d'adhésif d'une longueur de 10 cm. 4 - Appliquer l'adhésif sur le substrat et joindre les surfaces à coller dès que possible. Utiliser suffisamment d'adhésif pour remplir complètement la jointure lorsque les pièces sont serrées. Serrer en position jusqu'à ce que l'adhésion résiste à la manipulation. Une fois que les pièces sont assemblées, ne pas exposer à nouveau l'adhésif à l'air. Pour obtenir un alignement correct, les composants assemblés doivent être repositionnés par glissement. ADERIS® 8130-1108 peut être appliqué avec un moyen de dépose automatique muni d'une installation de pompage bi-composante couplée ou non à un dispositif de régulation de température. Toutes les pièces métalliques en contact avec l'adhésif et le durcisseur devront être en inox. Il est important de nettoyer l'excès d'adhésif de la zone de travail et de l'équipement d'application avant qu'il ne durcisse. Les solvants tels que l'alcool isopropylique ou la méthyléthylcétone (MEC) conviennent au nettoyage des équipements et outils.
Conditionnement :	Système de distribution à cartouches de 50 ml, 490 ml, seaux de 20 kg (résine ou durcisseur), et fûts de 180 kg (résine).
Conditions de stockage et de manipulation :	Les produits ADERIS® doivent être conservés dans leur contenant d'origine maintenu fermé à l'abri de la lumière ultraviolette dans un local sec et propre à une température comprise entre +5 °C et +25 °C. Pour une durée de conservation optimale, des températures de stockage de +4 °C à +10 °C sont recommandées. Un stockage au-dessous de +2 °C ou au-dessus de +25 °C peut avoir un effet néfaste sur les propriétés du produit. Laisser le produit revenir à température ambiante avant utilisation. Pour éviter de contaminer le produit, ne jamais remettre dans son contenant d'origine un produit sorti de son emballage. JACRET SA ne peut pas être tenu responsable d'un produit qui a été stocké dans des conditions autres que celles précédemment indiquées ou contaminé par une utilisation inadaptée. <i>Date de péremption à date d'expédition pour la résine 8130 (composant A) : 6 à 12 mois</i> <i>Date de péremption à date d'expédition pour le durcisseur 1108 (composant B), y compris les cartouches contenant le durcisseur : 6 à 9 mois</i>

Mise en garde :

Avant d'utiliser ce produit ou un autre produit ADERIS®, consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des instructions d'utilisation et de manipulation. ADERIS® 8130-1108 est inflammable. Maintenir les récipients hermétiquement fermés après utilisation dans une zone ventilée et à l'abri de la lumière ultraviolette. Ne pas stocker ou utiliser à proximité d'une source de chaleur, d'étincelles ou d'une flamme nue.

Pour utilisation industrielle/commerciale uniquement. Ce produit doit exclusivement être appliqué par du personnel formé. Ne pas utiliser pour des applications domestiques.

Remarques importantes :

Les informations et recommandations d'utilisation contenues dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience et sont considérées comme étant exactes à la date de publication. **Nous déclinons toute garantie de notre part dans le cas où les recommandations contenues dans ce document ne sont pas respectées. Les produits doivent exclusivement être utilisés conformément aux recommandations d'utilisation.**

La plupart des valeurs indiquées dans cette fiche technique représentent des valeurs types étant donné que les essais ne sont pas tous conduits sur chaque lot de produit. Pour toute demande spéciale concernant les spécifications de ce produit, contacter notre assistance clientèle.

Ce produit est susceptible d'être utilisé - dans des applications de collage très variées, - suivant des modes opératoires d'utilisation très différents - et dans des environnements particuliers qui échappent à notre contrôle.

En conséquence, n'étant pas en mesure d'avoir un contrôle sur l'utilisation finale du produit, notre garantie se limite à une utilisation normale du produit dans des conditions correspondant à leurs caractéristiques techniques et à nos préconisations de stockage et d'emploi indiquées dans ce document dont l'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance. L'utilisateur a l'obligation de s'assurer par son propre examen du produit que celui-ci est approprié pour l'utilisation qu'il prévoit d'en faire.

CE DOCUMENT N'IMPLIQUE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT, SANS LIMITATION, LA QUALITÉ MARCHANDE OU LA CONFORMITÉ POUR UNE APPLICATION PARTICULIÈRE. EN TOUTES CIRCONSTANCES, L'UTILISATEUR EST RESPONSABLE DE DÉTERMINER L'APPLICABILITÉ DE CES INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS ET LA CONFORMITÉ D'UN PRODUIT POUR SON APPLICATION PARTICULIÈRE DANS SES PROPRES CONDITIONS D'UTILISATION.

Certains produits peuvent être toxiques et doivent être manipulés en prenant des précautions particulières. L'utilisateur doit obtenir les fiches de données de sécurité auprès de JACRET SA contenant des informations détaillées sur la toxicité et les procédures appropriées pour le transport, la manipulation et le stockage, et respecter toutes les normes en vigueur concernant l'environnement et la sécurité.

Les dangers, la toxicité et le comportement peuvent être différents s'ils sont utilisés avec d'autres matériaux et dépendent des circonstances ou d'autres facteurs. Les risques, la toxicité et le comportement connus doivent être déterminés par l'utilisateur qui doit en informer les personnes chargées de la manipulation et du traitement du produit ainsi que les utilisateurs finaux.

ADERIS® est une marque de JACRET SA ou d'une de ses filiales. La composition des produits et procédés présentés dans ce document peuvent faire l'objet de brevets délivrés, de licences et de demandes de brevet.